

Tecnical Features

Filme BOPP Drylam

BOPP ANTI SCUFF

MÉTODO DE TESTE (Test Method)

Propriedades (Property)	Unidade (Unit)		
Espessura	micras (μ)	24	DIN EM ISSO 534
Gramatura	gramas/m ²	21,76	ISO 536
Rendimento	m ² /kg	46,08	DIN 53375
Brilho (45°)	Gardner	9,20	ASTM D 2457
Opacidade	%	84,3	ASTM D 1003
Resistência	N/mm ²	58,4	ASTM D 882
Corona	Dinas/cm	Mínimo 38	ASTM D 2578
Temperatura de aplicação	° C	± 110	ASTM D 1894
Ø do tubo	Polegadas	3"	
Variação de largura	mm	± 2,0	
Comprimento	Metros Lineares	De acordo com a necessidade do cliente	

DADOS ADICIONAIS (Additional):

Embalagem	Plástico bolha	Cantoneira de proteção lateral	Paletizado	Encaixotado
Situações	Todas Bobinas	De acordo com a solicitação ou necessidade	Bobinas em grandes quantidades ou que são entregues por Transportadoras	Bobinas em pequenas quantidades que são entregues por Transportadoras

Etiqueta de Identificação	Data	Código/Lote	Descrição do material	Largura (mm)	Comprimento (m)	Quantidade (m ²)	Peso bruto / líquido (kg)	Operador e Ajudante	N.º da O.P N.º da NFE
---------------------------	------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------	------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------

Validade	6 meses, ou por um período superior desde que mantida na sua embalagem original, e armazenada na posição correta, em local limpo, seco e sem a presença de produtos tóxicos.
-----------------	--